

ТЕКНОПЛАСТ ПРАЙМЕР ВИНТЕР ХАРДЕНЕР 7399

ТИП ПРОДУКТА

Эпоксидный отвердитель, который отверждается в холодных условиях. Самая низкая температура отверждения -5°C. Светлые оттенки, изготовленные с отвердителем ПРАЙМЕР ВИНТЕР могут иметь более желтые оттенки, чем обычные отвердители соответствующих оттенков. Отвердитель не рекомендуется применять в поверхностных красках.

ПРИМЕНЕНИЕ

Отвердитель можно применять со следующими красками:

ТЕКНОПЛАСТ ПРАЙМЕР 3
ТЕКНОПЛАСТ ПРАЙМЕР 5
ТЕКНОПЛАСТ ПРАЙМЕР 7

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Соотношение смешивания

Пластмассовый компонент (Комп. А):
Отвердитель (компонент Б):

4 части по объему
1 часть по объему

Для достижения хорошего результата по окраске важно, чтобы отвердитель был тщательно перемешан с пластмассовым компонентом до самого дна емкости.

Время высыхания, +23°C / 50 % RH (сухая пленка 80 мкм)

	от пыли (ISO 1517:1973)	на ощупь (DIN 53150:1995)
ТЕКНОПЛАСТ ПРАЙМЕР 3	через 30 мин	через 3 часа
ТЕКНОПЛАСТ ПРАЙМЕР 5	через 30 мин	через 3 часа
ТЕКНОПЛАСТ ПРАЙМЕР 7	через 1 час	через 4 часа

Нанесение следующего слоя с применен. эпоксидных грунтовочных красок ТЕКНОПЛАСТ ПРАЙМЕР 3 или 5

ТЕКНОПЛАСТ ПРАЙМЕР ВИНТЕР ХАРДЕНЕР 7399			ТЕКНОПЛАСТ -поверхностные краски		ТЕКНОДУР-поверхностные краски	
тем-ра поверхнос- ти	мин.	макс.*	мин.	макс.*	мин.	макс.*
-5°C	15 час	6 мес				
0°C	10 час	6 мес				
+10°C	6 час	6 мес	6 час	6 мес	12 час	5 сут
+23°C	2 часа	6 мес	2 часа	6 мес	4 часа	2 сут

Нанесение следующего слоя с применен. эпоксидной грунтовочной краски ТЕКНОПЛАСТ ПРАЙМЕР 7

ТЕКНОПЛАСТ ПРАЙМЕР ВИНТЕР ХАРДЕНЕР 7399			ТЕКНОПЛАСТ -поверхностные краски		ТЕКНОДУР-поверхностные краски	
тем-ра поверхности	мин.	макс.*	мин.	макс.*	мин.	макс.*
0°C	16 час	6 мес				
+10°C	8 час	6 мес	8 час	6 мес	12 час	7 сут
+23°C	4 часа	6 мес	4 часа	6 мес	4 часа	3 сут

* Макс. промежуток времени, при котором не требуется обработка поверхности до шероховатости.

Увеличение толщины пленки и повышение относительной влажности воздуха, как правило, замедляют процесс высыхания.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

См. паспорт по технике безопасности.

См. на обороте

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия нанесения

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и относительная влажность воздуха ниже 80%. Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски должны составлять, как минимум -5°C, и температура краски должна быть выше +15°C во время смешивания и распыления. Температура поверхности и краски должны быть, как минимум, на +3°C выше точки росы воздуха.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок хранения указан на этикетке. Хранить в сухом прохладном помещении в герметично закрытой емкости. Отвердитель реагирует с содержащейся в воздухе влагой, поэтому открытую емкость с отвердителем следует хранить аккуратно закрытой. Рекомендуется использовать в течение 14 суток после открытия емкости.

Данные, приведенные в настоящей технической характеристике изделия, являются условными значениями, которые получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Текнос отвечает за соответствие качества материалов используемой нами системе качества. Однако, Текнос не несет ответственность за выполненную окрасочную работу, поскольку она в большей степени зависит от условий подготовки поверхности и окрашивания. Текнос также не несет ответственность за ущерб, вызванный неправильным применением окрасочных материалов. Изделие предназначено только для профессионального использования. Это предполагает, что пользователь краски обладает достаточными знаниями по её применению, а также технической информацией и по вопросам безопасности труда. На нашем сайте в Интернете www.teknos.com вы найдете самые новые версии характеристик материалов, паспортов по технике безопасности и схем окрашивания.
