

**ТИП ЛАКА** НАТУРЕКС- глянцевый паркетный водоразбавляемый лак на основе акрилата и полиуретана. Предназначен для поверхностной лакировки паркетов и дощатых полов.

**ПРИМЕНЕНИЕ** Применяется для лакировки сосновых, березовых, дубовых, ясеневых и буковых паркетов, дощатых полов и лестниц, которые ранее обработаны грунтовочным паркетным лаком НАТУРЕКС-ПРАЙМЕР.  
ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется использование лака НАТУРЕКС для лакировки экзотических пород дерева, таких, как, махагони, без испытания лака на образце, чтобы выяснить пригодность лака на данной поверхности.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

**Содержание сухих веществ** Прим. 32 объемных %

**Практическая укрывистость** Нанесение кистью или войлочным шпателем: 8 - 12 м<sup>2</sup>/л  
12 - 15 м<sup>2</sup>/л  
Нанесение мохеровым шпателем: 2 - 3 л/10 м<sup>2</sup>  
Общий расход на чистой поверхности: прим. 1,5 л/10 м<sup>2</sup>  
Общий расход на ранее лакированной поверхности:

**Время высыхания, +23°C / 50 % RH** От пыли и покрытие следующим слоем через 1-3 часа. Для эксплуатации через сутки после последней обработки лаком. Избегать все же подвержения поверхности сильному износу в течение первых двух недель.

**Разбавитель, очистка инструментов** Вода. Рабочие инструменты после работы немедленно промыть водой.

**Глянец** гляцевая

**Светостойкость** Хорошая. Не желтеет.

---

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Деревянная поверхность должна быть сухой, тщательно отшлифованной и очищенной от пыли и прочих загрязнений. Тщательно смешать паркетный лак НАТУРЕКС до применения и между его нанесениями. При этом следует избегать взбивать его воздухом.

Необработанный паркет и дощатые полы: Загрунтовать грунтовочным лаком НАТУРЕКС-ПРАЙМЕР, соблюдая инструкции по применению. Отделку поверхности выполнить паркетным лаком НАТУРЕКС в 2 - 3 слоя с помощью войлокового или мохерового шпателя. Нанести лак по волокнам и узорам дерева.

Ранее лакированные полы: Прежде всего рекомендуется полностью отшлифовать поверхности до чистых и соблюдать вышеуказанную инструкцию по обработке паркета и дощатого пола. Если старое покрытие в хорошем состоянии, то лак НАТУРЕКС может быть нанесен на поверхность, которая тщательно отшлифована (бумага 150 или мелче), соблюдая инструкцию по поверхностной лакировке. В таком случае, следует перед тем, как приступить к обработке всей поверхности, испытать лак на небольшом участке, чтобы убедиться, что есть адгезия.

Лестницы: Соблюдать при лакировке или предыдущую инструкцию, или нанести лак кистью. Первый слой лаком НАТУРЕКС нанести тонким слоем и дать высохнуть не менее часа. Отшлифовать поверхность и тщательно удалить пыль. Затем нанести второй слой и дать высохнуть в течение, примерно, 3 часов до нанесения третьего слоя.

### Условия нанесения лака

Во время нанесения и высыхания лака температура воздуха, поверхности и лака должны быть выше +10°C и относительная влажность воздуха ниже 80%.

### Хранение

Защищать от мороза.

---

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования краски, то мы несем ответственность только за ее качество и гарантируем, что она соответствует требованиям качества ТЕКНОС. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице [www.teknos.com](http://www.teknos.com) Вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий, паспортам по технике безопасности и систем окраски.

---