

---

<b>ТИП ЛАКА</b>	НАТУРЕКС-ПРАЙМЕР - водоразбавляемый грунтовочный паркетный лак на основе акрилата.
<b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>	Для грунтовки сосновых, березовых, дубовых, ясеневых и буковых паркетов и дощатых полов с необработанной и отшлифованной поверхности, когда для поверхностной лакировки выбран паркетный лак НАТУРЕКС. ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется использование лака НАТУРЕКС-ПРАЙМЕР для лакировки экзотических пород дерева, таких, как, махагони, без испытания лака на образце, чтобы выяснить пригодность лака на данной поверхности

---

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ****Содержание сухих веществ** Прим. 32 объемных %**Практическая укрывистость** Прим. 8 м<sup>2</sup>/л (нанесение стальным шпателем 3 раза)  
Прим. 25 м<sup>2</sup>/л (нанесение стальным шпателем 1 раз)**Время высыхания, +23°C, относительная влажность 50 %** От пыли и покрытие следующим слоем: через прим. 30 минут.  
См. также инструкции по применению.**Разбавитель, очистка инструментов** Вода. Рабочие инструменты после работы немедленно промыть водой.**Глянец** глянцевая**Светостойкость** Хорошая. Не желтеет.

См. на обороте

---

**ИНСТРУКЦИЯ ПО  
ПРИМЕНЕНИЮ**

Слегка смешать паркетный лак НАТУРЕКС-ПРАЙМЕР перед нанесением. При этом следует избегать взбивать его с воздухом.

Паркеты с необработанной и отшлифованной до чистой поверхности: Отшлифовать деревянную поверхность, на последнем этапе с помощью шлифовальной бумаги номер 100 или мельче. Заделать щели и пазы смесью грунтовки НАТУРЕКС-ПРАЙМЕР и пыли, образовавшейся при шлифовании. После шлифования тщательно удалить пыль. Разлить грунтовочный лак по поверхности и нанести его нержавеющей стальным шпателем резкими движениями параллельно волокнам и рисункам дерева. Дать высохнуть 30 - 60 минут, затем, при необходимости отшлифовать поверхность до гладкой (шлифовальная бумага 150 или мельче). Тщательно удалить пыль пылесосом. Выполнить нанесение грунтовки с помощью стального шпателя еще два раза. Дать высохнуть после каждого слоя в течение 20 - 40 минут.

Ранее лакированные полы: Рекомендуется прежде всего полностью отшлифовать поверхности до чистых и соблюдать вышеуказанную инструкцию по лакировке необработанного паркета. Если старое покрытие пола в хорошем состоянии, на него можно наносить лак НАТУРЕКС, соблюдая инструкцию. В обычных домашних условиях достаточно нанести лак в два слоя с помощью специального шпателя, предназначенным для лакировки.

**Поверхностная лакировка**

После высыхания грунтовки мин. в течение 1 часа выполняется поверхностное лакирование паркетным лаком НАТУРЕКС. Для полов в обычных домашних условиях достаточно наносить лак в два слоя с помощью войлокового или мохерового шпателя.

**Условия нанесения лака**

Во время нанесения и высыхания лака температура воздуха, поверхности и лака должны быть выше +10°C и относительная влажность воздуха ниже 80%.

**Хранение**

Защищать от мороза.

---

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования краски, то мы несем ответственность только за ее качество и гарантируем, что она соответствует требованиям качества ТЕКНОС. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице [www.teknos.com](http://www.teknos.com) Вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий, паспортам по технике безопасности и систем окраски.

---