

ТИП ЛАКА НАТУРЕКС-полуглянцевый паркетный водоразбавляемый лак на основе акрилата и полиуретана. Предназначен для поверхностной лакировки паркетов и дощатых полов.

ПРИМЕНЕНИЕ Применяется для лакировки сосновых, березовых, дубовых, ясеневых и буковых паркетов, дощатых полов и лестниц, которые ранее обработаны грунтовочным паркетным лаком НАТУРЕКС-ПРАЙМЕР.

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется использование лака НАТУРЕКС для лакировки экзотических пород дерева, таких, как, махагони, без испытания лака на образце, чтобы выяснить пригодность лака на данной поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Содержание сухих веществ Прим. 32 объемных %

Практическая укрывистость Нанесение кистью или войлоковым шпателем: 8 - 12 м²/л
Нанесение мохеровым шпателем: 12 -15 м²/л
Общий расход на чистой поверхности: 2 - 3 л/10м²
Общий расход на ранее лакированной поверхности: прим. 1,5 л/10 м²

Время высыхания, +23°C / 50 % RH От пыли и покрытие следующим слоем через 1 - 3 часа. Для эксплуатации через сутки после последней лакировки. Избегать все же подвержения поверхности сильному износу в течение первых двух недель.

Разбавитель, очистка инструментов Вода. Рабочие инструменты после работы немедленно промыть водой.

Глянец Полуглянцевая

Светостойкость Хорошая. Не желтеет.

См. на обороте

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Деревянная поверхность должна быть сухой, тщательно отшлифованной и очищенной от пыли и прочих загрязнений. Тщательно смешать паркетный лак НАТУРЕКС до применения и между его нанесениями. При этом следует избегать взбивать его воздухом.

Необработанный паркет и дощатые полы: Загрунтовать грунтовочным лаком НАТУРЕКС-ПРАЙМЕР, соблюдая инструкции по применению. Отделку поверхности выполнить паркетным лаком НАТУРЕКС в 2-3 слоя с помощью войлокового или мохерового шпателя. Нанести лак по волокнам и узорам дерева.

Ранее лакированные полы: Прежде всего рекомендуется полностью отшлифовать поверхности до чистых и соблюдать вышеуказанную инструкцию по обработке паркета и дощатого пола. Если старое покрытие в хорошем состоянии, то лак НАТУРЕКС может быть нанесен на поверхность, которая тщательно отшлифована (бумага 150 или мелче), соблюдая инструкцию по поверхностной лакировке. В таком случае, следует перед тем, как приступить к обработке всей поверхности, испытать лак на небольшом участке, чтобы убедиться, что есть адгезия.

Лестницы: Соблюдать при лакировке или предыдущую инструкцию, или нанести лак кистью. Первый слой лаком НАТУРЕКС нанести тонким слоем и дать высохнуть не менее часа. Отшлифовать поверхность и тщательно удалить пыль. Затем нанести второй слой и дать высохнуть в течение, примерно, 3 часов до нанесения третьего слоя.

Условия нанесения лака

Во время нанесения и высыхания лака температура воздуха, поверхности и лака должны быть выше +10°C и относительная влажность воздуха ниже 80%.

Хранение

Защищать от мороза.

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования краски, то мы несем ответственность только за ее качество и гарантируем, что она соответствует требованиям качества ТЕКНОС. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице www.teknos.com Вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий, паспортам по технике безопасности и систем окраски.
