

**ТИП КРАСКИ** Водоразбавляемая, матовая, дисперсионная, содержащая акрилат, краска для внутренних поверхностей.

Материал относится к **категории М1** строительных материалов по выбросам вредных веществ.

**ПРИМЕНЕНИЕ** Подходит для окраски новых и ранее окрашенных поверхностей из дерева, бетона, штукатурки, шпатлевки, древесно-волоконистых, древесно-стружечных и других плит из строительных материалов с целью создания матовой прочной поверхности. Не подходит для дверей, окон и мебели.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

**Содержание сухих веществ** Прим. 39 объемных %

<b>Практическая укрывистость</b>	Ранее окрашенная поверхность	7 - 10 м <sup>2</sup> /л
	Зашпатлеванная поверхность и древесно-волоконистая плита	5 - 8 м <sup>2</sup> /л
	Бетонная и оштукатуренная поверхность	4 - 7 м <sup>2</sup> /л

**Плотность** прим. 1,3 г/мл

**Время высыхания, +23°C / 50 % RH**

- пыль не пристает	через ½ часа
- нанесение следующего слоя	через 2 часа

**Разбавитель, очистка инструментов** Вода. Рабочие инструменты после работы немедленно промыть водой.

**Глянец** Матовая

**Цвета** Белый. С помощью тонирующих паст краске можно придать светлые тона по карте цветов для внутренних поверхностей.

**Стойкость к мытью** Высокая. Выдерживает более 2000 проходов щеткой (SFS 3755).

См. на обороте

---

**ИНСТРУКЦИЯ ПО  
ПРИМЕНЕНИЮ****Подготовка поверхности**

Новые поверхности очистить от пыли и грязи.  
Ранее окрашенную поверхность вымыть моющим раствором РЕНСА  
Мааларинпесулиуос и тщательно промыть водой.  
Твердые или глянцевые поверхности отшлифовать до матовости и удалить пыль  
после шлифования.  
Выправить поверхности подходящими шпатлевками из серии СИЛОРА. Высохшую  
шпатлевку отшлифовать и удалить пыль.

**Грунтовка**

Для предотвращения проявления сучков на дощатых поверхностях, рекомендуется  
адгезионная грунтовочная краска ФУТУРА 3.  
Стальные поверхности загрунтовать адгезионной грунтовочной краской  
ФУТУРА 3.  
На оцинкованные поверхности нанести непосредственно краску ТЕЛА 7.  
На прочие поверхности нанести непосредственно краску ТЕЛА 7 или загрунтовать  
краской ТЕЛА 3.

**Нанесение**

Краску тщательно перемешать перед нанесением.  
При необходимости краску разбавить водой.  
Краску наносить валиком, распылителем или кистью в 1 - 2 слоя.

**Условия нанесения**

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Во время нанесения и высыхания  
краски температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски должна быть выше  
+5°C, относительная влажность воздуха ниже 80%.  
Проветривание во время окрашивания и во время высыхания ускоряет процесс  
высыхания краски.

**Хранение**

Защищать от мороза.

---

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования краски, то мы несем ответственность только за ее качество и гарантируем, что она соответствует требованиям качества ТЕКНОС. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице [www.teknos.com](http://www.teknos.com) Вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий, паспортам по технике безопасности и систем окраски.

---