

ТИП КРАСКИ

Водоразбавляемая, без растворителя и с несильным запахом, алкидная эмульсионная грунтовочная краска.

ПРИМЕНЕНИЕ

Используется для грунтовочной окраски внутренних стен и потолков при желании изолировать поверхности, разрушенные никотином, дымом, огнем и водой.

На потолки, зашпатлеванные песком и окрашенные клеем, при условии, если клейкая краска тщательно вымыта, то поверхность, загрунтованная ТИМАНТТИ СТОП образует основу, на которой хорошо держится поверхностное покрытие.

В качестве поверхностной краски могут быть использованы дисперсионные краски из группы БИОРА, ЭКОРА или ТИМАНТТИ или оставить ТИМАНТТИ СТОП в качестве поверхностной краски.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Содержание сухих веществ Прим. 47 объемных %

Практическая укрывистость 5 - 8 м²/л

Плотность прим. 1,4 г/мл

Время высыхания, +23°C, относительная влажность 50 %
- нанесение следующего слоя через 24 часа

Разбавитель, очистка инструментов Вода. Рабочие инструменты после работы немедленно промыть водой.

Глянец Полностью матовая

Цвета Белая

См. на обороте

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности

Обрабатываемые поверхности очистить от сажи, дыма, никотина и солей, вызванные повреждением влагой, грязи и пыли.
Вымыть клейкую краску.
Твердые или глянцевые поверхности отшлифовать до матовости и удалить пыль после шлифования.
Выправить поверхности подходящими шпатлевками из серии СИЛОРА. Высохшую шпатлевку отшлифовать и удалить пыль.
Стальные поверхности загрунтовать адгезионной грунтовочной краской ФУТУРА 3.

Нанесение

Краску тщательно перемешать перед нанесением.
При необходимости краску разбавить водой.
Краску наносить валиком, распылителем или кистью в 1 - 2 слоя.

Поверхностная окраска

Поверхностную окраску выполнять красками из группы БИОРА, ЭКОРА или ТИМАНТТИ. Поверхностную окраску на потолке можно выполнять также изолирующей грунтовкой ТИМАНТТИ СТОП.

Условия нанесения

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха, поверхности и краски должны быть выше +8°C и относительная влажность воздуха ниже 80%.
Проветривание во время окрашивания и во время высыхания ускоряет процесс высыхания краски.

Хранение

Защищать от мороза.

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования краски, то мы несем ответственность только за ее качество и гарантируем, что она соответствует требованиям качества ТЕКНОС. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице www.teknos.com Вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий, паспортам по технике безопасности и систем окраски.
