

ТИП ПРОДУКТА Водоразбавляемое, глубоко проникающее в древесину, колеруемое древесное масло, содержащее водоотталкивающие и предотвращающие плесень, вещества.

ПРИМЕНЕНИЕ Особенно предназначено для защиты, находящейся на открытых площадках, садовой мебели, изготовленной из сосны и экзотических пород древесины. Такими материалами являются: тиковое дерево, «твердое дерево», дуб и махагонь. Прочими объектами применения являются: причалы, крыльца и двери. ВУДЕКС ПУУЭЛЬЮ АКВА предотвращает проникновению влаги, образованию трещин и загрязнению поверхности. Не подходит для теплиц, парников и помещений для скота.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Содержание сухих веществ Прим. 24 объемных %

Практическая укрывистость Распиленная доска прим. 8 м²/л
Строганная доска прим. 12 м²/л

Плотность прим. 0,85 г/мл

Время высыхания, +23°C

- пыль не пристает

- сухая

через 6 часов

через 1 сутки

Следует все же избегать механических нагрузок на поверхность в течение первых дней. Следующий слой можно наносить примерно через сутки.

Разбавитель, очистка инструментов

Вода. Рабочие инструменты немедленно промыть теплой водой и моющим средством после работы.

Глянец

Впитывается в поверхность и обычно не образует заметную пленку.

Цвета

Бесцветный и лессирующие цвета средств для защиты древесины.

Атмосферостойчивость

Обработку поверхностей, находящиеся при постоянных атмосферных нагрузках, необходимо обновлять ежегодно или по необходимости.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ****Подготовка поверхности**

С поверхности удалить снимающийся материал, грязь и пыль. Поверхности, пораженные плесенью, вымыть моющим средством РЕНСА Хомепесулиуос. После мытья поверхности тщательно промыть водой и дать высохнуть. Рекомендуется, чтобы мебель, изготовленная из экзотических пород древесины, до обработки, находилась на «воздухе», как минимум, 2 недели под воздействием погодных условий и дождя. Необработанную деревянную поверхность рекомендуется загрунтовать бесцветным составом ВУДЕКС КЮЛЛЯСТЕ. До обработки удалить старый слой краски или лака.

Обработка

Содержимое емкости тщательно перемешать до нанесения. ВУДЕКС ПУУЭЛЬЮ АКВА наносить кистью, губкой или распылителем. Также возможно нанесение окунанием. Для улучшения пропитывающих свойств, древесное масло можно разбавить на 10 - 30 %. Обработка повторяется в зависимости от породы древесины до тех пор, пока поверхность больше не впитывает. Непропитанное масло протереть тряпкой примерно через 30 минут после нанесения.

Условия обработки

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Во время обработки и высыхания средства для защиты древесины температура воздуха, окрашиваемой поверхности и средства должна быть выше + 5°C и относительная влажность воздуха ниже 80%. Избегать выполнения окраски на солнцепеке или при влажной погоде.

ХРАНЕНИЕ

Защищать от мороза.

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования краски, то мы несем ответственность только за ее качество и гарантируем, что она соответствует требованиям качества ТЕКНОС. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице www.teknos.com Вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий, паспортам по технике безопасности и систем окраски.
