

DATU LAPA 859

4 23.10.2007

AHRWEICRYL FINE FILLER RAPID

KRĀSAS VEIDS

AHRWEICRYL FINE FILLER RAPID ir ūdens šķīdināma viegla špaktele - uz akrila bāzes, kas gatava lietošanai.

LIETOŠANA

Var izmantot mazu nepilnību aizpildīšanai uz gruntēta koka, ģipša, betona un gruntēta tērauda virsmas. Izmatojot koka virsmām – tikai iekšdarbiem. Citiem materiāliem izmantojama arī ārdarbos.

Var pārklāt gan ar ūdens bāzes, gan ar šķīdinātāju bāzes akrila un alkida krāsām. Pirms produkta izmantošanas, jāsažinās ar izgatavotāju, lai pārbaudītu produkta piemērotību plānotajam pielietojumam.

ĪPAŠĪBAS

AHRWEICRYL FINE FILLER RAPID ātri nožūst un īsā laika posmā var tikt uzklātas vairākās kārtās. AHRWEICRYL FINE FILLER RAPID labi aizpilda, to ir viegli slīpēt un, neplaisājot, spēj izturēt 1000 µm biezu slapjo plēvi.

TEHNISKIE DATI

Cietās daļiņas	82 ±2% svara
Kopējā cietvielu masa	apm. 1400 g/l
Gaistošie organiskie savienojumi (GOS)	apm. 0 g/l
Teorētiski noklājamais laukums	8 m ² /l (mitrā plēve 125 µm, sausā plēve 50 µm)
Nožūšanas laiks pie 20°C, pie relatīva gaisa mitruma 60%	1-2 h, atkarīgs no uzklātās plēves biezuma. Zema gaisa temperatūra un augsts relatīvā gaisa mitrums var ievērojami palēnināt žūšanas procesu.
Toņi	Balts

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA**Virsmas sagatavošana**

Virsmai jābūt tīrai, sausai un bez taukiem. Pirms AHRWEICRYL FINE FILLER RAPID uzklāšanas porainas un uzsūcošas virsmas ir jānogruntē.

Iekštelpās esošas koka virsmas un kokšķiedru plates ir jāgruntē

Pastāv iespēja, ka uz ārā esošām koka virsmām, AHRWEICRYL FINE FILLER RAPID var plaisāt, jo kokam piemīt saraušanās un uzbriešanas īpašības.

Tērauda virsmas ir jāapstrādā ar antikorozijas gruntskrāsu.

Veci ģipša pārklājumi ir jāgruntē.

Jauniem ģipša pārklājumiem ir augsts mitruma saturs, tos var apstrādāt ar AHRWEICRYL FINE FILLER RAPID vienīgi tad, kad virsma ir pilnīgi sausa.

Vecas krāsotas virsmas: noņemiet visu krāsu, kas slukti turas pie virsmas, cietas virsmas ir jāslīpē.

Uzklāšanas nosacījumi

Pielietošanas un žāvēšanas laikā gaisa, virsmas un krāsas temperatūrai jābūt virs +5°C un gaisa relatīvajam mitrumam jābūt mazākam par 80%.

Uzklāšana

AHRWEICRYL FINE FILLER RAPID tiek uzklāta ar špakteļlāpstiņu.

AHRWEICRYL FINE FILLER RAPID var tikt klāta arī pēc shēmas „slapjš uz slapja”.

Āra lietošanai, virskrāsa jāuzklāj līdzko AHRWEICRYL FINE FILLER RAPID slānis ir pilnīgi sauss.

PAPILDU INFORMĀCIJA

Uzglabāšanas noturība ir norādīta uz etiķetes. Uzglabāt telpās, vēsā un sausā vietā, cieši noslēgtā traukā.

NEPIEĻAUT SASALŠANU.

Šajā datu lapā sniegtā informācija ir normatīva un balstīta uz laboratorijas pārbaudēm un praktisku pieredzi. Teknos garantē, ka produkta kvalitāte atbilst uzņēmuma kvalitātes sistēmas prasībām. Teknos tomēr neuzņemas atbildību par reālo uzklāšanas darbu, jo tas ļoti lielā mērā ir atkarīgs no apstākļiem pārvietošanas un uzklāšanas laikā. Teknos neuzņemas atbildību par bojājumiem, kuri radušies produkta nepareizas uzklāšanas rezultātā. Šis produkts ir paredzēts tikai profesionālai izmantošanai. Tas nozīmē, ka lietotājam ir piemērotas zināšanas, lai pareizi izmantotu produktu attiecībā uz tehniskajiem un darba drošības aspektiem. Mūsu mājas lapā www.teknos.com ir pieejamas jaunākās Teknos datu lapu, materiāla drošības datu lapu un sistēmas lapu versijas.
