

DATU LAPA 945

9 05.10.2007

AQUATOP 2600**Virskrāsa**

KRĀSAS VEIDS	Ūdens šķīdināma virskrāsa- uz alkīdu un akrila bāzes, kas ātri žūst un ir ļoti noturīga, neatkarīgi no laika apstākļiem. Būvmateriālu Emisijas Klasifikācijas sistēmā, šis produkts ir klasificēts Grupā M1.
LIETOŠANA	Koka logu rāmji un ārdurvis.. Pirms produkta izmantošanas, jāsažinās ar izgatavotāju, lai pārbaudītu produkta piemērotību plānotajam pielietojumam.
TEHNISKIE DATI	
Cietās daļiņas	Baltās: apm. 43% apjoma Krāsainās: apm. 38% apjoma
Kopējā cietvielu masa	Baltās: apm. 700 g/l Krāsainās: apm. 520 g/l
Gaistošie organiskie savienojumi (GOS)	Baltās: apm. 23 g/l Krāsainās: apm. 38 g/l
Teorētiski noklājamais laukums	6.6 m ² /l (mitrā plēve 150 μm, sausā plēve 60 μm)
Nožūšanas laiks pie 23°C, pie relatīva gaisa mitruma 50% (stikla plāksne 120 μm) - neuzņem putekļus - pieskaroties sausa	pēc 30 min pēc 40 min Norādītais žūšanas laiks ir aptuvens, jo produkts paredzēts lietošanai uz koka virsmām.
Otrreizējā uzklāšana	Baltās: pēc 1 h Krāsainās: pēc 1-2 h Norādītais laiks ir attiecināms uz balto krāsu. Mīecējošās krāsas nožūšanai aizņems ilgāku laiku. Plēves biezuma palielināšanās un gaisa mitruma pieaugšana nožūšanas apstākļos palēnina žūšanas procesu.
Šķīdinātājs, tīrīšanas līdzeklis	Ūdens
Spīdums	02: pusmatēts 03: pusmatēts 04: pusspīdīgs
Toņi	02: balts 03: krāsains 04: balts

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA**Virsmas sagatavošana**

Virsmai jābūt tīrai un sausai.
Mitruma saturam koksnē jābūt mazākam par 20 %.
Koku ieteicams apstrādāt ar efektīvu koka konservantu, kas aizsargā pret puvi, zilēšanu un pelēšanu.
TEKNOPOX-KITTI 100 Epoxy Putty ir ieteicams lietot kā gruntēšanas tepi.

Uzklāšanas nosacījumi

Pielietošanas un žāvēšanas laikā gaisa, virsmas un krāsas temperatūrai jābūt virs +15° C un gaisa relatīvajam mitrumam jābūt mazākam par 80%. Vislabākais rezultāts tiek panākts, ja gaisa temperatūra ir +23- +38, relatīvais gaisa mitrums ir 50- 70%, un ir laba ventilācija.

Uzklāšana

Pirms lietošanas krāsu rūpīgi izmaisiet.
Uzklāt ar smidzināšanas metodi, kā arī elektrostatiskā smidzināšanas metode var tikt izmantota. Gruntēšana var tikt veikta ar AQUA PRIMER 3130-00 vai AQUA PRIMER 2900-03. Ir ieteicams AQUATOP 2600 laku lietot uz metālisku toņu virsmām.

PAPILDU INFORMĀCIJA

Nepieļaut sasalšanu. Vislabākā uzglabāšanas temperatūra ir no +10 līdz +25°C.

Šajā datu lapā sniegtā informācija ir normatīva un balstīta uz laboratorijas pārbaudēm un praktisku pieredzi. Teknos garantē, ka produkta kvalitāte atbilst uzņēmuma kvalitātes sistēmas prasībām. Teknos tomēr neuzņemas atbildību par reālo uzklāšanas darbu, jo tas ļoti lielā mērā ir atkarīgs no apstākļiem pārvietošanas un uzklāšanas laikā. Teknos neuzņemas atbildību par bojājumiem, kuri radušies produkta nepareizas uzklāšanas rezultātā. Šis produkts ir paredzēts tikai profesionālai izmantošanai. Tas nozīmē, ka lietotājam ir piemērotas zināšanas, lai pareizi izmantotu produktu attiecībā uz tehniskajiem un darba drošības aspektiem. Mūsu mājas lapā www.teknos.com ir pieejamas jaunākās Teknos datu lapu, materiāla drošības datu lapu un sistēmas lapu versijas.
