

TEKNOL 2881
Alkīda-akrila gruntskrāsa**PRODUKTA VEIDS**

Ūdeni saturoša gruntskrāsa uz akrila un alkīda bāzes.

LIETOŠANA

Lai rūpnieciski apstrādātu koka fasādes dēļus un rūpnieciski ražotās vienības, kas ir piemērotas koka mājām. Pirms produkta izmantošanas, jāsazinās ar izgatavotāju, lai pārbaudītu produkta piemērotību plānotajam pielietojumam.

ĪPAŠĪBAS

Pasargā koku līdz brīdim, kad rūpnīcā vai būvlaukumā tam ir uzklāta virsējā kārtā. Jebkurā gadījumā, virskārta ir jāuzliek pēc iespējas ātrāk, var gaidīt līdz nākamai vasarai. Uzklāšanai var lietot gan dispersiju, gan eļļas krāsas.

TEKNOL 2881-00 tiek atšķaidīts būvniecības laukumā.

TEHNISKIE DATI**Cietās daļiņas**

2881-00 baltās: 45% apjoma
2881-00 caurspēdīgās: 40% apjoma

Kopējā cietvielu masa

2881-00 baltās: apm. 830 g/l
2881-00 caurspēdīgās: apm. 620 g/l

Gaistošie organiskie savienojumi (GOS)

apm. 15 g/l

Teorētiski noklājamais laukums

8 m²/l ar atšķaidītu (šķīdinājums1: 1) krāsu (mitrā plēve 125 μm, sausā plēve 30 μm)

**Nožūšanas laiks pie 23°C/50% RH
šķīdinājums1: 1****Otrreizējā uzklāšana**

pēc 8 h

Norādītais laiks ir attiecībā uz baltās krāsas lietošanu. Tonētām krāsām ir nepieciešams ilgāks žūšanas laiks.

Plēves biezuma palielināšanās un gaisa mitruma pieaugšana nožūšanas apstākļos palēnina žūšanas procesu.

Pie pārtrīnātās žāvēšanas metodes lietošanas ir ieteicams sazināties ar ražotāju un noskaidrot lietošanas instrukcijas.

Šķīdinātājs, tīrīšanas līdzeklis

Ūdens

Spīdums

Matēts

Toņi

Balts
Krāsa ir iekļauta Teknomix krāsu sistēmā.

DROŠĪBAS APZĪMĒJUMI

Skatīt Materiāla drošības datu lapu. **PTO**
IEVĒROJET! Pastāv pašizdedzšanās risks, visi produkta atkritumi, smidzinot radītā mīgla un ar krāsu aptraipītie materiāli ir jāuztur cieši noslēgtos konteineros uguns drošā vietā, kā arī atkritumi var tikt dedzināti. Iegremdēšana ūdenī arī ir ieteicama. (Skatīt Materiāla drošības datu lapu, 7.1. paragrāfu.)

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA**Virsmas sagatavošana**

Virsmai jābūt tīrai un sausai.
Mitruma saturam koksnē jābūt mazākam par 20 %.

Uzklāšanas nosacījumi

Pielietošanas un žāvēšanas laikā gaisa, virsmas un krāsas temperatūrai jābūt virs +5°C un gaisa relatīvajam mitrumam jābūt zem 80%.

Uzklāšana

Pirms krāsas lietošanas to rūpīgi izmaisiet.
Uzklāt ar vakuuma vai suku mašīnu, smidzinot vai ar otas palīdzību.
Atkarībā no priekšmeta un krāsas uzklāšanas metodes, TECNOL 2881-00 tiek atšķaidīts, nepārsniedzot 1:1 ar ūdeni.

UZGLABĀŠANA

Uzglabāšanas noturība ir norādīta uz etiķetes.. Uzglabāt cieši noslēgtā traukā.
Vislabākā uzglabāšanas temperatūra ir no +10 līdz +25°C.
NEPIEĻAUT SASALŠANU.

Šajā datu lapā sniegtā informācija ir normatīva un balstīta uz laboratorijas pārbaudēm un praktisku pieredzi. Teknos garantē, ka produkta kvalitāte atbilst uzņēmuma kvalitātes sistēmas prasībām. Teknos tomēr neuzņemas atbildību par reālo uzklāšanas darbu, jo tas ļoti lielā mērā ir atkarīgs no apstākļiem pārvietošanas un uzklāšanas laikā. Teknos neuzņemas atbildību par bojājumiem, kuri radušies produkta nepareizas uzklāšanas rezultātā. Šis produkts ir paredzēts tikai profesionālai izmantošanai. Tas nozīmē, ka lietotājam ir piemērotas zināšanas, lai pareizi izmantotu produktu attiecībā uz tehniskajiem un darba drošības aspektiem. Mūsu mājas lapā www.teknos.com ir pieejamas jaunākās Teknos datu lapu, materiāla drošības datu lapu un sistēmas lapu versijas.
