
DATU LAPA 1353

2 23.10.2007

UVILUX SEALER 1454-12

KRĀSAS VEIDS	UV- cietējošs materiāls uz akrilāta bāzes.
LIETOŠANA	Lieto dažādu koka virsmu pārklāšanai, ieskaitot porainus koka dēlus kā piem., skaidu un MDF dēļi.
ĪPAŠĪBAS	UVILUX SEALER 1454-12 ir speciāli izgatavota gruntēšanas laka. Apstrādāto virsmu ir viegli slīpēt.

TEHNISKIE DATI

Cietās daļiņas	100 % apjoma
Kopējā cietvielu masa	apm. 1420 g/l
Gaistošie organiskie savienojumi (GOS)	apm. 5 g/l
Šķīdinātājs, tīrīšanas līdzeklis	Lietot neatšķaidītu. Nomazgāt aprīkojumu ar ūdeni. TEKNOSOLV 1129
Toņi	Caurspīdīgs
DROŠĪBAS APZĪMĒJUMI	Skatīt Materiāla drošības datu lapu.

UV- cietējoša**Līnijas ātrums** 5 m/min., 1 lampa Hg 80 (W/cm)**Uzklāšana** Uzklāt ar rullīša palīdzību.**Rikošanās pamācība** Aizpildītājs satur reaktīvo akrilātu, kurš var izraisīt acu un ādas kairinājumu. Līdz ar to ir ieteicams lietot cimdus un acu aizsardzību. Nekavējoties novilkt visas aptraipītās drēbes.**PAPILDU INFORMĀCIJA**

Uzglabāšanas noturība ir norādīta uz etiķetes. Uzglabāt cieši noslēgtā traukā. Vislabākā uzglabāšanas temperatūra ir no +10 līdz +25°C. Sargāt no tiešiem saules stariem.

NEPIEĻAUT SASALŠANU.

Šajā datu lapā sniegtā informācija ir normatīva un balstīta uz laboratorijas pārbaudēm un praktisku pieredzi. Teknos garantē, ka produkta kvalitāte atbilst uzņēmuma kvalitātes sistēmas prasībām. Teknos tomēr neuzņemas atbildību par reālo uzklāšanas darbu, jo tas ļoti lielā mērā ir atkarīgs no apstākļiem pārvietošanas un uzklāšanas laikā. Teknos neuzņemas atbildību par bojājumiem, kuri radušies produkta nepareizas uzklāšanas rezultātā. Šis produkts ir paredzēts tikai profesionālai izmantošanai. Tas nozīmē, ka lietotājam ir piemērotas zināšanas, lai pareizi izmantotu produktu attiecībā uz tehniskajiem un darba drošības aspektiem. Mūsu mājas lapā www.teknos.com ir pieejamas jaunākās Teknos datu lapu, materiāla drošības datu lapu un sistēmas lapu versijas.
