

АКВА ПРАЙМЕР 3716

грунтовочная краска

ТИП КРАСКИ	Водоразбавляемая грунтовочная краска на уретано-акриловой основе.
ПРИМЕНЕНИЕ	Применяется для окраски деревянно-алюминиевых окон и наружных дверей, а также древесноволокнистых панелей «МДФ» и древесностружечных поверхностей во внутренних помещениях. До применения изделия следует проконсультироваться с изготовителем краски, чтобы убедиться в том, что изделие подходит для данного объекта.
СПЕЦСВОЙСТВА	АКВА ПРАЙМЕР 3716 является эластичной грунтовочной краской для объектов, к которым предъявлены особые требования. При помощи этой краски достигается заполненная, легко шлифуемая поверхность, на которую можно наносить водоразбавляемые краски.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Содержание сухих веществ	прим. 40 объемных %
Общая масса твердых веществ	прим. 690 г/л
Летучие органические вещества (VOC)	прим. 28 г/л
Теоретическая укрывистость	6,6 м ² /л (мокрая пленка 150 мкм, сухая пленка 60 мкм)
Время высыхания, +23°C / 50 % RH (стекло 120 мкм)	
- пыль не пристает	через 30 минут
- на ощупь	через 30 минут
	Время высыхания дано приблизительно, так как изделие предназначено для деревянной подложки.
Покрытие следующим слоем	через 1 час
	Увеличение толщины пленки и повышение относительной влажности воздуха, как правило, замедляют процесс высыхания.
Разбавитель, очистка инструментов	Вода
Глянец	матовая
Цвета	Белая

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Поверхность должна быть чистая и сухая. Влажность древесины должна быть ниже 20 %.
Условия нанесения	Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски должна быть выше +15°C, относительная влажность воздуха ниже 80 %. Наилучший результат будет достигнут, когда температура высыхания +23°C- +38°C, относительная влажность воздуха 50 - 70% и хорошая вентиляция.
Нанесение	Краску тщательно перемешать перед нанесением. Краска наносится распылением. Рекомендуется применять не разбавленной, но при необходимости можно разбавить водой.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Срок хранения указан на этикетке. Хранить в герметично закрытой емкости. Наиболее предпочтительная температура хранения: +10 °С - +25 °С. ЗАЩИЩАТЬ ОТ МОРОЗА

Данные, приведенные в настоящей технической характеристике изделия, являются условными значениями, которые получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Текнос отвечает за соответствие качества материалов используемой нами системе качества. Однако, Текнос не несет ответственность за выполненную окрасочную работу, поскольку она в большей степени зависит от условий подготовки поверхности и окрашивания. Текнос также не несет ответственность за ущерб, вызванный неправильным применением окрасочных материалов. Изделие предназначено только для профессионального использования. Это предполагает, что пользователь краски обладает достаточными знаниями по её применению, а также технической информацией и по вопросам безопасности труда. На нашем сайте в Интернете www.teknos.com вы найдете самые новые версии характеристик материалов, паспортов по технике безопасности и схем окрашивания.
