

ТИП КРАСКИ

АКВАТОП 2600-12 является водоразбавляемой поверхностной краской на акриловой основе. Краска быстро высыхает и является атмосферостойчивой.

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется для окраски коробок окон и дверей на линии в горизонтальном положении. До применения изделия следует проконсультироваться с изготовителем краски, чтобы убедиться в том, что изделие подходит для данного объекта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Содержание сухих веществ 35 объемных %

Общая масса твердых веществ прим. 610 г/л

Летучие органические вещества (VOC) прим. 28 г/л

Теоретическая укрывистость 6,6 м²/л (мокрая пленка 150 мкм, сухая пленка 52 мкм)

Время высыхания, +23°C, отн.влажн.воздуха 50 % (на стекле 120 мкм мокрой пленки)

- пыль не пристает через 25 минут
- на ощупь через 30 минут

Время высыхания дано приблизительно, так как изделие предназначено для деревянной подложки.

Покрытие следующим слоем прим. через 1 час

Разбавитель, очистка инструментов Вода

Глянец Полуматовая

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Поверхность должна быть чистая и сухая. Влажность древесины должна быть ниже 20%. Рекомендуется обработка дерева эффективным составом для защиты древесины, который предохраняет древесину от гниения, плесени и осинения.
Условия нанесения	Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха, поверхности и краски должны быть выше +15°C, относительная влажность воздуха ниже 80%. Наилучший результат будет достигнут, когда температура высыхания +23 - + 30°C, относительная влажность воздуха 50 - 70% и хорошая вентиляция.
Нанесение	Краску тщательно перемешать перед нанесением. Наносить распылителем максимально 150 мкм мокрой пленки за одно нанесение. Минимальное количество нанесения 2 x 150 мкм мокрой пленки. Подходит также для электростатического распыления.
ХРАНЕНИЕ	Защищать от мороза. Подходящая температура хранения составляет +10 - +25°C.

Данные, приведенные в настоящей технической характеристике изделия, являются условными значениями, которые получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Текнос отвечает за соответствие качества материалов используемой нами системе качества. Однако, Текнос не несет ответственность за выполненную окрасочную работу, поскольку она в большей степени зависит от условий подготовки поверхности и окрашивания. Текнос также не несет ответственность за ущерб, вызванный неправильным применением окрасочных материалов. Изделие предназначено только для профессионального использования. Это предполагает, что пользователь краски обладает достаточными знаниями по её применению, а также технической информацией и по вопросам безопасности труда. На нашем сайте в Интернете www.teknos.com вы найдете самые новые версии характеристик материалов, паспортов по технике безопасности и схем окрашивания.
