
ТИП КРАСКИ	Грунтовочное покрытие без содержания акрила. Отверждается ультрафиолетом.
ПРИМЕНЕНИЕ	Для обработки деревянных поверхностей, мебели и деревянных плит в промышленности.
СВОЙСТВА	отвержденная поверхность образует изолирующую поверхность, которая шлифуется и которую можно покрывать водоразбавляемыми покрытиями и 100 % УФ - покрытиями. УВИЛЮКС 2069-11: применяется для древесно - волокнистых плит «МДФ», планок, а также древесины и мебели в качестве грунтовочного покрытия. УВИЛЮКС 2069-12: применяется для массивной древесины, деревянных плит и мебели в качестве покрытия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Содержание сухих веществ	прим. 100 объемных %
Общая масса твердых веществ	прим. 1000 г/л
Летучие органические вещества (VOC)	прим. 0 г/л
Вязкость при поставке	2069-11: Брукфильд, шпиндель 4, 50 об/м: 800 - 900 mPas 2069-12: DIN 4: 30-40 сек
Рекомендуемое количество нанесений	15-35 г/м ² в зависимости от подложки
Разбавитель, очистка инструментов	Применяется неразбавленным. Инструменты немедленно промыть после работы ТЕКНОСОЛВ 1602.
Цвета	Бесцветная
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ	См. паспорт по технике безопасности.

См. на обороте

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности Отшлифовать и удалить пыль.

УФ-отверждение

Скорость линии Например, 10 м/мин, 2 лампы Hg 120 (W/см), оснащенные эллиптическим отражателем. Отверждение зависит от системы отверждения и должно быть определено по каждому оборудованию отдельно.

Нанесение Наносится в закрытом автоматическом распылителе и как вакуумное покрытие. Покрытие нагревать обогревателем лака, примерно до +50°C.

Инструкция по обработке Покрытие не содержит реакционно-способного акрилата. При обработке рекомендуется применять защитные перчатки и защитные очки. Загрязненную одежду обязательно снять.

До применения оборудование для окраски следует тщательно очистить. Покрытие нельзя смешивать с чужеродными компонентами.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ**

Срок хранения указан на этикетке. Хранить в герметично закрытой емкости. Наиболее предпочтительная температура хранения составляет +10 °C - +25 °C. Защищать от прямого попадания солнечного света.

ЗАЩИЩАТЬ ОТ МОРОЗА

Данные, приведенные в настоящей технической характеристике изделия, являются условными значениями, которые получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Текнос отвечает за соответствие качества материалов используемой нами системе качества. Однако, Текнос не несет ответственность за выполненную окрасочную работу, поскольку она в большей степени зависит от условий подготовки поверхности и окрашивания. Текнос также не несет ответственность за ущерб, вызванный неправильным применением окрасочных материалов. Изделие предназначено только для профессионального использования. Это предполагает, что пользователь краски обладает достаточными знаниями по её применению, а также технической информацией и по вопросам безопасности труда. На нашем сайте в Интернете www.teknos.com вы найдете самые новые версии характеристик материалов, паспортов по технике безопасности и схем окрашивания.
